

Maxit IP18

Kalkcement Maschinenputz

[bestel.nr: 411438]

Productomschrijving

MAXIT Kalkcement Maschinenputz IP18 is een kant en klare droge mortel uit mortelgroep PIIb van DIN 18550. De mortel is samengesteld uit kalk, cement en gegradeerd gedroogd zand (0-1mm) en hulpstoffen ter verbetering van hechting en verwerkbaarheid. De mortel is waterafwijzend ingesteld.

Toepassing

MAXIT IP18 is geschikt voor de vervaardiging van raaplagen binnen en buiten.

Verwerking

MAXIT IP18 is met alle gangbare spuitmachines te verwerken. Omtrent afstelling en degelijke dient men de voorschriften van de fabrikant te raadplegen. Daarnaast kan de mortel met een mixer worden aangemaakt en met de hand worden verwerkt. De hoeveelheid water dient aan de gewenste mortelconsistentie te worden aangepast. MAXIT IP18 wordt in principe tweelagig aangebracht. Laagdikte per laag 10-20mm. Bij meerlagige verwerking de onderlinge lagen telkens horizontaal ruwkammen en tussen de lagen een droogtijd van minstens 24uur in acht nemen.

Ondergrond

MAXIT IP18 is aan te brengen op alle steenachtige ondergronden boven maaiveld, mits deze vorstvrij, schoon, gezond en zuigend zijn. Beton niet-dekkend voorspritsen met BEAMIX VP112. (bij zeer gladde beton VP112HS toepassen). Sterk-zuigende ondergronden met een alkalivaste kunststofdispersie voorbehandelen.

Overige aanwijzingen

Behalve leidingwater mag aan MAXIT IP18 niets toegevoegd worden. Stukadoorwerk buiten beschermen tegen regen, wind en sterke bezonning middels afzeilen van de steigers. Niet verwerken bij ondergrond- en/of luchttemperaturen beneden +5°C. Deze minimum temperatuur dient tenminste 48 uur na het aanbrengen verzekerd te zijn. Stukadoorwerk binnen tegen tocht beschermen. Voor het overige gelden de regels van goed vakmanschap.

Verbruik

1,5 kg per m² per mm laagdikte. 1 ton droge mortel = ca. 650 liter gebruiksklare mortel. Een zak van 30 kg levert circa 19 liter uit.

Levering en opslag

MAXIT IP18 wordt geleverd in meerwandige papieren zakken of in bulk.

Zakgewicht : 30 kg

Palletgewicht : 1260 kg

Droog opslaan!

Let op!

Bevat cement, reageert met water sterk alkalisch, dus huid en ogen beschermen. Bij huid- en oogcontact direct met veel water spoelen, en bij oogcontact tevens een arts raadplegen